

ZINKALYD

TERMÉKLEÍRÁS

Gyorsan száradó, egykomponensű cinkporos festék vas-és acélfelületek nagy védőhatású korrózióvédelmi rendszereihez, továbbá horganyzott felületek, hegesztési varratok, stb. hibás részeinek javításához. Átfesthető egykomponensű festékekkel.

MŰSZAKI ADATOK	
Kötőanyag	Epoxi-észter gyanta
Fényességi fok	matt
Viszkozitás	tixotróp
Sűrűség	2,16 – 2,30 g/cm ³
Fémtartalom a száraz rétegben	magasabb, mint 91%
Elméleti kiadósság	3,4 m ² /kg, 50 µm szárazréteg vastagság esetén
Hőállóság	400°C-ig

FELDOLGOZÁSI UTASÍTÁSOK

Felületelőkészítés		Sa 2 1/2 DIN EN ISO 12944 szerint			
Felhordás					
	ecsetelés	Szállítási formában			
	hengerezés	Szállítási formában			
		Műveletek száma	Hígítás	Nyomás(bar)	Fúvóka(mm)
	Levegős szórás	2	MIPA UN vagy UN21 hígító: 5 - 10%	3 - 5	1,8 – 2,5
	Airless szórás	1-2	MIPA UN vagy UN21 hígító: 0 - 5%	150 - 180	0,38 – 0,66
Levegő-/ tárgy hőmérséklet		legalább 5°C, maximum 30°C			
Harmatpont		legalább 3°C-kal a levegő- és tárgy hőmérséklet alatt			
Ajánlott rétegvastagság		50 - 60 µm			
Száradási idő					
	TG 1 porszáraz	25-30 perc / 50 µm, 20 °C			
	TG 5 fogásbiztos	50-60 perc/ 50 µm, 20 °C			
Átfesthető		12 óra			
Teljes védelem		3-4 nap után (20 °C)			
Tárolhatóság		24 hónap, eredeti, jól zárt kiszerezésben +10 °C és + 30 °C között.			

Jelen leírás megjelenésével valamennyi ezt megelőző adat érvényét veszti. Írásbeli javaslataink, műszaki leírásaink, használati utasításaink stb. a mai ismeretek, legjobb tudásunk valamint saját kísérleteink, kutatási eredményeink és gyakorlati tapasztalataink alapján készültek. Felhasználás-technikai tanácsadásunk kötelezettség nélküli. Ez harmadik személyek ipari jogvédelmére is vonatkozik. Termékeinknek az Önök műszakilag jártas szakemberei által történő felhasználása és feldolgozása az Önök felelősségének körébe tartozik, mivel ennek során termékeink olyan tényezőknél vannak kitéve, amelyek befolyásunkon kívül esnek, és amelyeket azok komplexitása alapján nem tudunk megítélni. Ez azt is megköveteli, hogy termékeinket az Önök által tervezett alkalmazási területen történő megfelelésük szempontjából megvizsgálják. Kérjük, hogy a besorolásra, toxicitásra és védőintézkedésekre vonatkozó tudnivalókat a mindenkori Biztonsági adatlapból megtudni szíveskedjenek. Termékeinket szakszerűen, szigetelten lezárva kell tárolni, és gyermekektől távol kell tartani. Egyebekben általános értékesítési, szállítási és fizetési feltételeink érvényesek.

Henelit

Henelit International Kft. • H-8000 Székesfehérvár • Alba Ipari Zóna, Zsurló u. 2. • Telefon 22/514-510 • Fax 22/514-514