



# Mipa EP- Kunststofflack ST

## Műszaki adatlap



### Termékleírás

**Felhasználás :** 2 komponensű korrozióvédő bevonat betonra és acélra. Alkalmazható föld alatti és víz alatti szerkezetekre, kikötők, zsilipek, vegyipari szerkezetek festésére. Nem alkalmas ivóvíz tárolók, lakóterek, istállók festésére.

**Jellemzők:**

<b>kötőanyag:</b>	Epoxygyanta-copolymer kombináció
<b>szín:</b>	fekete
<b>szállítási viszkozitás (DIN 53 211):</b>	tixotróp
<b>sűrűség (DIN 51 757):</b>	1,50 g / cm <sup>3</sup>
<b>fényesség (DIN 67 530):</b>	félfényes

**Tulajdonságok :**

- jó tapadás
- nagyon jó kopásállóság és ütésállóság
- nagyon jó víz-és vegyszerállóság

**Raktározás :** eredeti lezárt csomagolásban: legalább 1 évig raktározható

### Felhasználási javaslat

**Alkalmazási feltételek :** + 10 °C -tól max. 80 % relatív levegőpáratartalom mellett

**Felület előkészítés :** Száraz, tiszta és szilárd, valamint olaj, zsír, rozsdamentes felület

<b>Felvétel :</b>	<b>Nyomás [bar]</b>	<b>Düsni [mm]</b>	<b>Viszkozitás</b>	<b>Hígítás</b>
mázolás / hengerlés	-	-		hígítatlanul
levegős szórás	3 - 4	1,8 - 2,0	30 sec 4 mm	20 - 25 %
levegő nélkül szórás	180	0,33 - 0,56	50-60 sec 4 mm	10 - 15 %

**Hígítás:** Mipa EP-hígító, V'2170 hígító

**Edzés:** EP-härter

**Keverési arány:** Súly szerint: 7 : 2,5



# Mipa EP- Kunststofflack ST

## Műszaki adatlap



<b>Hígítás:</b>	Mipa EP-hígító, V'2170 hígító
<b>Edzés:</b>	EP-härter
<b>Keverési arány:</b>	Súly szerint: 7 : 2,5
<b>Száradás</b>	Átfesthető önmagával 48 óra múlva, teljes száradás 7-14 nap múlva (hőmérséklettől függően.)
<b>Fazékidő:</b>	Kb. 24 óra
<b>Javasolt felvitel:</b>	<b>Új felületek esetén:</b> alapozás: 1 x Mipa EP-Kunststofflack ST fedőlakkozás: 2 x Mipa EP-Kunststofflack ST  <b>Régi felületek esetén:</b> Alap: beton vagy acél, epoxi-gyanta tartalmú festékkel festve. Ha a régi felület jó állapotban van, akkor ellenőrizzük a régi felület átfesthetőségét Mipa EP-Kunststofflack ST-vel. Ha megfelelő: 1-2 réteg Mipa EP-Kunststofflack ST. Ha nem megfelelő: a régi festékréteget el kell távolítani, majd: 2-3 réteg Mipa EP-Kunststofflack ST.
<b>Kiadósság :</b>	Kb. 250 g / m <sup>2</sup> (100 µm száraz rétegvastagság)

### Különleges tudnivalók

Csak professzionális felhasználásra. A komponensek összekeverése után 15 perc előreagálási idő szükséges a festési folyamat elkezdése előtt. Víz alatti alkalmazás esetén minimum 8 nap száradási időt kell biztosítani a vízbe engedés előtt. (Esős napok nem számítanak bele!)

### Biztonsági tanácsok

Csak jól szellőztetett helyiségben használható. A munkafolyamat közben tilos a dohányzás, étkezés és ivás. Gyermekektől elzárva tartandó!

### Az eszközök tisztítása

Az eszközöket közvetlenül a használat után nitrohígítóval kell megtisztítani.

Ez az adatlap kizárólag tájékoztató jellegű! A megadott adatok, ismereteink szerint, megfelelnek a legújabb szabványoknak és sokéves gyártási tapasztalaton alapulnak. Mindazonáltal nem vonnak maguk után semmilyen kötelezettséget, illetve garanciát.